

## 小中学校床版厚調査結果一覧

学校名	設計厚 (mm)	A 調査数 (枚)	設計厚 不足数 (枚)	最小値/ 建築年度 (mm)	B 構造計算による 不適合の数 (枚)	C 不適合率 (B/A)
1 第二小学校	110,120,130	160	92	80,107,99 /S41,39	79	49%
2 第三小学校	110	217	102	77 /S41	24	11%
3 第四小学校	100,110	170	61	78,92 /S37,39	21	12%
4 第六小学校	120	112	27	105 /S40	20	18%
5 第七小学校	120	81	52	85 /S40	47	58%
6 第八小学校	110,120,125	236	86	81,101,122 /S41,55,41	13	6%
7 第九小学校	110,120,130	112	51	80,95 /S41,	8	7%
8 第十小学校	110,120,130	179	73	95,80,80 /S37,50,40	41	23%
9 第一中学校	100	227	84	57 /S36	52	23%
10 第二中学校	100	280	91	70 /S37	77	28%
11 第三中学校	100,110	232	86	82,85 /S34,41	47	20%
12 第四中学校	100,110	228	39	75,83 /S38,39	6	3%
13 第五中学校	110,120	245	110	90,90 /S38,S42	26	11%
計		2479	954		461	19%